



①⑨ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Patentschrift**
⑩ **DE 199 34 855 C 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
F 16 S 5/00
B 23 K 20/12

②① Aktenzeichen: 199 34 855.3-24
②② Anmeldetag: 24. 7. 1999
④③ Offenlegungstag: -
④⑤ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 9. 11. 2000

DE 199 34 855 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ **Patentinhaber:**
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE

⑦② **Erfinder:**
Bender, Jens, Dipl.-Ing., 70376 Stuttgart, DE;
Hentrich, Cornelius, Dipl.-Ing., 71336 Waiblingen,
DE; Köll, Jan, Dipl.-Ing., 73733 Esslingen, DE;
Mayer, Theodor, Dipl.-Ing., 73061 Ebersbach, DE;
Paasch, Rudolf, 70794 Filderstadt, DE; Reinhardt,
Rudolf, Dipl.-Ing., 73732 Esslingen, DE; Zechmann,
Hans, Dipl.-Ing., 71394 Kernen, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
EP 03 72 663 A1

⑤④ **Reibgeschweißtes Welle-Scheibe-Verbundwerkstück und Verfahren zu seiner Herstellung**

⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Welle-Scheibe-Verbindungs-
stück, das aus einer Scheibe mit Durchgangsloch und ei-
ner Welle mittels Reibschweißen gefügt ist. Die Außen-
wand der Welle weist im Verbindungsbereich mit der
Scheibe mehrere Stufen auf, wobei der Radius der Stufen
sich in einer Richtung der Achse vergrößert. Das Durch-
gangsloch der Scheibe ist mit Stegen versehen, deren Ra-
dius sich ebenfalls in einer Richtung der Achse vergrößert
und zwischen denen ringförmige Aussparungen vorlie-
gen. Die zu verbindenden Stege und Stufen überlappen in
Radialrichtung, so daß beim Verschweißen von Welle und
Scheibe im Bereich der Stege und Stufen ringförmige
Verbindungsabschnitte entstehen, zwischen denen ring-
förmige Hohlräume gebildet werden. Die Hohlräume be-
deuten eine Gewichtsersparnis gegenüber Welle-Schei-
be-Verbundstücken aus Vollmaterial und können weiter-
hin als Teile von Medienkanälen genutzt werden.

DE 199 34 855 C 1

Die Erfindung betrifft ein Welle-Scheibe-Verbundwerkstück, das durch Reibschweißen gefügt ist, sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Im Fahrzeug- und Maschinenbau werden in zahlreichen Anwendungen Verbundwerkstücke eingesetzt, die aus einer Welle und einer im wesentlichen rotationssymmetrischen Scheibe zusammengesetzt sind. Beispiele solcher Scheiben sind Getriebe- und Kupplungsteile oder auch scheibenförmige Rohlinge, die noch mechanisch bearbeitet werden müssen.

Aus der EP 372 663 A1 ist ein Verfahren bekannt, mit Hilfe dessen eine Welle und eine Scheibe in einem Verbindungsbereich durch Reibschweißen verbunden werden können. Hierzu wird die Welle im Verbindungsbereich mit einer konischen bzw. gestuften Außenfläche versehen, während die Scheibe mit einem dem Verbindungsbereich auf der Welle entsprechenden konischen bzw. gestuften Durchgangsloch versehen wird. Diese Gestaltung des Verbindungsbereiches bewirkt eine Zentrierung der Welle gegenüber der Scheibe während des Reibschweißvorgangs. Beim Verschweißen der Welle mit der Scheibe treffen entweder zwei näherungsweise formnegative konische Einzelflächen aufeinander, so daß das reibgeschweißte Bauteil eine zusammenhängende konische Verbindungsfläche aufweist; oder es treffen mehrere radial benachbarte, in Axialrichtung versetzte ebene Ringflächen aufeinander, so daß eine aus mehreren ebenen Stufen zusammengesetzte Verbindungsfläche entsteht. In beiden Fällen entsteht ein großflächiger Verbindungsbereich, der näherungsweise frei von Hohlräumen ist.

Im Interesse der Gewichtsersparnis in Motoren, Getrieben etc. ist es vorteilhaft, Welle-Scheibe-Verbundwerkstücke einzusetzen, deren Wellen als Hohlwellen ausgeführt sind. Das in der EP 372 663 A1 beschriebene Verfahren, bei dem die Stufen bzw. der Konus im Verbindungsbereich dem Zentrieren der Welle relativ zur Scheibe dient und bei dem ein großflächiger Verbindungsbereich zwischen Welle und Scheibe entsteht, kann jedoch insbesondere bei dünnwandigen Hohlwellen nicht angewandt werden, da die Wandung der Hohlwelle durch die großflächige Erwärmung beim Reibschweißen so stark erweicht wird, daß beim Aufdrücken der Scheibe eine Verformung der Wellenwandung einsetzt; in dem Verfahren der EP 372 663 A1 kann daher die Hohlwelle der Scheibe im Verbindungsbereich keinen zur Schweißung ausreichenden Druckwiderstand entgegensetzen, und die Scheibe läßt sich über den Verbindungsbereich hinüberstreifen, anstatt eine ortsfeste steife Verbindung mit der Hohlwelle einzugehen.

Weiterhin besteht insbesondere bei schnell rotierenden Wellen, z. B. in Getrieben, die Notwendigkeit, weitere Gewichtsersparnis und ein geringes Massenträgheitsmoment gegenüber der Achse zu erreichen; somit besteht ein großer Bedarf an Welle-Scheibe-Verbundwerkstücken, die insbesondere auch in achsenfernen Bereichen, also auch im Bereich der Scheibe, gewichtsreduziert sind, wobei gleichzeitig eine hohe Gestaltfestigkeit der Welle-Scheibe-Verbindung gewährleistet sein muß.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein gegenüber dem Stand der Technik gewichtsreduziertes Welle-Scheibe-Verbundwerkstück vorzuschlagen, das ein geringes Massenträgheitsmoment gegenüber der Drehachse aufweist. Weiterhin liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Verbundwerkstücks vorzuschlagen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 10 gelöst.

Danach wird die Welle in einem Verbindungsbereich, in dem die Scheibe mit der Welle verschweißt werden soll, mit mehreren rotationssymmetrischen Stufen versehen, deren Durchmesser sich in einer Richtung der Achse zunehmend vergrößert. Andererseits wird die Scheibe im Bereich der Rotationsachse mit einem Durchgangsloch versehen; das Durchgangsloch ist so gestaltet, das es mehrere rotationssymmetrische Stege aufweist, die von der Scheibe zur Rotationsachse hin abragen. Die Innendurchmesser der Stege sind so gewählt, daß jeder Steg ein Durchgangsloch bildet, dessen Innendurchmesser um einen Schweißüberlapp kleiner ist als die diesem Steg in Zusammenbauanlage gegenüberliegende Stufe im Verbindungsbereich der Welle. Die Scheibe wird durch Reibschweißen mit der Welle gefügt. Dabei werden die Stege mit den Stufen verbunden, und es entstehen im Bereich der Stege ringförmige Schweißnähte, die – in Abhängigkeit von der Größe des Schweißüberlapps – mehr oder weniger stark konisch geformt sind. Zwischen aufeinanderfolgenden Stegen entstehen dabei ringförmige Hohlräume.

Durch diese Hohlräume können erhebliche Gewichtseinsparungen gegenüber einem herkömmlichen, gefüllten Verbindungsbereich erzielt werden. Insbesondere kann dadurch das Massenträgheitsmoment des aus Welle und Scheibe aufgebauten Verbundwerkstücks stark reduziert werden. Durch die parallel zueinander liegenden ringförmigen Schweißnähte wird eine hohe Steifigkeit der Verbindung erreicht. Gute Schweißqualität ist gewährleistet, wenn der Schweißüberlapp der Stege gegenüber den Stufen etwa 1 mm bis 3 mm beträgt (siehe Anspruch 2); die in diesem Fall geformten Schweißnähte überdecken in Axialrichtung des Verbundstücks einen Bereich von 5 mm bis 15 mm und sind in konischer Weise leicht gegenüber der Axialrichtung des Verbundstücks gekippt.

Um eine größtmögliche Gewichtsersparnis des Verbundwerkstücks aus Welle und Scheibe zu erreichen, ist es vorteilhaft, die Welle als Hohlwelle auszugestalten (siehe Anspruch 7). Um – insbesondere bei Verwendung einer Hohlwelle mit geringer Wandstärke – während der Reibschweißung eine radiale Verwölbung der Hohlwelle in Richtung der Achse zu vermeiden, wird der Innenraum der Hohlwelle im Verbindungsbereich mit einem Stützelement versehen (siehe Anspruch 8), durch das Verformungen der Hohlwelle verhindert werden.

Eine besonders hohe Gewichtsersparnis und Reduktion des Massenträgheitsmoments wird erreicht, wenn die Scheibe aus einem konischen Blechteller und einem Stützrahmen zusammengesetzt ist, wobei der Stützrahmen mehrere ringförmige Stützstege aufweist, an denen der Blechteller befestigt ist (siehe Anspruch 4). Die Stützstege verleihen dem Blechteller Steifigkeit, während durch die zwischen den Stützstegen liegenden Hohlräume das Gewicht der Scheibe vermindert wird. Blechteller und Stützkonstruktion können dabei aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen (siehe Anspruch 6): So kann der Blechteller aus einem Kohlenstoffstahl gefertigt sein, der höchste Druck- und Reibungskräfte zu ertragen in der Lage ist, während die Stützkonstruktion aus einem geeigneten Leichtbauwerkstoff hergestellt ist. Zweckmäßigerweise werden die Stege des Stützrahmens mit der ihnen gegenüberliegenden Wandung des Blechtellers durch Reibschweißen verbunden (siehe Anspruch 5).

Die in Zusammenbauanlage zwischen den Stegen und der Außenwand der Welle gebildeten Hohlräume können zweckmäßigerweise zur Führung von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet werden; insbesondere dienen sie zur radialen (Um-)Verteilung von Schmieröl oder Drucköl, das über Ölkäle im Inneren der Welle geführt wird und an

definierten Stellen in der Umgebung der Scheibe an die Außenfläche der Welle geleitet wird. Der ringförmige Hohlraum ermöglicht dabei eine wesentliche Vereinfachung in der Geometrie und in der Herstellung der Ölkanaäle (siehe Ansprüche 3 und 11). Die gegenüberliegend paarweise Anordnung der Bohrungen vermindert Unwucht.

Das erfindungsgemäße Verfahren gestattet das Verbinden von Wellen mit Scheiben aus unterschiedlichen Werkstoffen. Insbesondere ermöglicht es ein sicheres Fügen einer Scheibe aus einem beliebigen reibschweißfähigen Werkstoff mit einer gehärteten Stahlwelle (siehe Anspruch 9). Somit können Scheibe und Welle separat fertigbearbeitet und je nach Bedarf gehärtet werden, bevor sie zu einem Verbundwerkstück zusammengefügt werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer in den Zeichnungen dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert; dabei zeigen:

Fig. 1a eine Ansicht einer Scheibe und einer Welle, die zu einem Welle-Scheibe-Verbundwerkstück gefügt werden sollen;

Fig. 1b eine Ansicht des reibgeschweißten Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks;

Fig. 1c eine Ansicht des reibgeschweißten Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks, gegenüber der Fig. 1b um 90 Grad um die Wellenachse gedreht;

Fig. 1d eine Detailansicht des in Fig. 1b markierten Bereichs Id;

Fig. 2a eine Ansicht eines Verbundwerkstücks aus einer Scheibe und einer im Schweißbereich durch eine Kugel abgestützten Wandung der Hohlwelle;

Fig. 2b eine Detailansicht eines Verbundwerkstücks aus einer Scheibe und einer im Schweißbereich durch ein Zylinderstück abgestützten Hohlwelle, gemäß dem in Fig. 2a markierten Ausschnitt IIb;

Fig. 3 eine Ansicht eines Verbundwerkstücks aus einer Scheibe und einer Hohlwelle mit rotierender Welle im Inneren des Verbundwerkstücks;

Fig. 4 eine Ansicht eines Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks mit gebauter Scheibe.

Fig. 1a zeigt eine rotationssymmetrische Scheibe 1 mit einem Durchgangsloch 2 und eine Welle 3, die gemeinsam zu einem in Fig. 1b und 1c dargestellten Welle-Scheibe-Verbundwerkstück 4 zusammengefügt werden sollen. Die Scheibe 1 weist im Bereich des Durchgangslochs 2 zwei ringförmige, der Welle 3 zugewandte Stege 5, 5' auf, die eine ringförmige Aussparung 6 einschließen. Die Welle 3 weist in einem Verbindungsbereich 7 zwei Stufen 8, 8' auf, die beim Zusammenbau von Welle 3 und Scheibe 1 mit den Stegen 5, 5' der Scheibe 1 so verbunden werden, daß die Stufe 8 mit dem Steg 5 und die Stufe 8' mit dem Steg 5' zusammentrifft.

Der Innendurchmesser 9 des Stegs 5 ist um einen Schweißüberlapp 10 kleiner als der Außendurchmesser 11 der Stufe 8, und der Innendurchmesser 9' des Stegs 5' ist um einen Schweißüberlapp 10' geringer als der Außendurchmesser der Stufe 8', so daß Welle 3 und Scheibe 1 vor dem Zusammenbau im Bereich dieser Stege 5, 5' bzw. Stufen 8, 8' radial überlappen.

Scheibe 1 und Welle 3 werden durch Reibschweißen miteinander verbunden. Dabei wird z. B., wie in Fig. 1a durch den Pfeil angedeutet, die Welle 3 in Rotation versetzt und axial so weit in Richtung der (stationären) Scheibe 1 verschoben, bis die Stufen 8, 8' der Welle 3 mit den Stegen 5, 5' der Scheibe 1 in Berührung kommen und dabei eine lokale Aufheizung der Stege 5, 5' und der Stufen 8, 8' in den gegenseitigen Berührungsbereichen bewirken. Hierbei erfolgt eine Erweichung und Verformung der Stege 5, 5' und der Stufen 8, 8' in der Umgebung der gegenseitigen Berührungs-

bereiche; dadurch entsteht eine Fügezone 12, die – wie in der Detaildarstellung der Fig. 1d schraffiert dargestellt – schräg zur Wellenachse verläuft. Beim Fügen der Welle 3 mit der Scheibe 1 entsteht eine feste, dichte Verbindung der Stege 5, 5' mit den Stufen 8, 8', so daß durch die Aussparung 6 zwischen den Stegen 5, 5' ein geschlossener ringförmiger Hohlraum 13 gebildet wird, der einerseits durch die Aussparung 6 der Scheibe 1, andererseits durch die Außenwand 14 der Welle 3 begrenzt wird.

Für Anwendungen im Motoren- und Getriebebereich bestehen Welle 3 und Scheibe 1 typischerweise aus Stahlwerkstoffen. Das Reibschweißen gestattet jedoch auch das Fügen von Werkstücken unterschiedlicher Materialien und insbesondere auch das Fügen gehärteter Fügestellen. So kann Welle 3 und Scheibe 1 aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen, oder die Welle 3 kann im Verbindungs- bereich 7 bereits vor dem Fügen gehärtet werden.

Fig. 1b und 1c zeigen das geschweißte Welle-Scheibe-Verbundwerkstück 4, wobei die Ansicht der Fig. 1c gegenüber der Ansicht der Fig. 1b um 90 Grad um die Wellenachse gedreht ist. Die Welle 3 ist eine Vollwelle 15, die u. a. aus Gründen der Gewichtsersparnis mit zwei gebohrten Innenräumen 16, 16' versehen ist. Zwischen den Innenräumen 16, 16' befindet sich ein Trennsteg 17, der die beiden Innenräume 16, 16' voneinander trennt und abstützt. Im vorliegenden Beispiel ist der rechts des Trennstegs 17 gelegene Innenraum 16 über eine Austrittsöffnung 18 mit der Außenwand 14 der Welle 3 verbunden. Der links des Trennstegs 17 gelegene Innenraum 16' ist über eine Verbindungsbohrung 19 mit dem geschlossenen ringförmigen Hohlraum 13 verbunden, welcher seinerseits mit einer Austrittsöffnung 20 zur Außenwand 14 der Welle 3 versehen ist. Die beiden Innenräume 16, 16' bilden somit Teile zweier unabhängiger, in Axialrichtung der Welle 3 überlappender Medienkanäle 21, 21', in denen z. B. Drucköl geführt werden kann. Über diese Medienkanäle 21, 21' können an den Austrittsöffnungen 18, 20 unterschiedliche Drücke auf (in Fig. 1b und 1c nicht dargestellte) Anschlußelemente ausgeübt werden, die mit der Welle 3 fest oder axial verschiebbar verbunden sind. Statt zur Führung von Drucköl können die Medienkanäle 21, 21' auch zur Führung bzw. Verteilung beliebiger anderer Medien wie z. B. Schmieröl, Druckluft, Kühlmedien etc. entlang des Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks 4 genutzt werden. Durch die symmetrische Anordnung der Medienkanäle 21, 21' in bezug auf die Drehachse können Unwuchten vermindert werden.

Die Austrittsöffnungen 18, 20 und die Verbindungsbohrung 19 können – wie in Fig. 1a gezeigt – bereits vor dem Fügen von Welle 3 und Scheibe 1 in die Welle 3 eingebracht werden. Durch das Reibschweißen der Stufen 8, 8' auf der Welle 3 und der Stege 5, 5' auf der Scheibe 1 im entsteht im Verbindungsbereich 7 der ringförmige Hohlraum 13, der zusammen mit der Austrittsöffnung 20, der Verbindungsbohrung 19 und dem Innenraum 16' den Medienkanal 21' bildet.

Fig. 2a zeigt ein Welle-Scheibe-Verbundwerkstück 4, das aus einer als Hohlwelle 22 gestalteten Welle 3 und einer Scheibe 1 gebaut ist. Zur Befestigung der Scheibe 1 mittels Reibschweißen wird – analog zu dem in Fig. 1a gezeigten Ausführungsbeispiel – die Außenwand 14 der Hohlwelle 22 mit zwei Stufen 8, 8' versehen, mit denen die Stege 5, 5' der Scheibe 1 verbunden werden. Die Stufen 8, 8' auf der Hohlwelle 22 können durch Querwalzen, Querfließpressen oder durch spanende Bearbeitung der Hohlwelle 22 hergestellt werden.

Aus Gründen der Gewichtsersparnis ist es oft vorteilhaft, die Wandstärke der Hohlwelle 22 so gering wie möglich zu wählen. Im Bereich der Stufe 8 mit dem kleineren Außendurchmesser 11 (siehe hierzu Fig. 1a) liegt dabei eine beson-

ders kleine Wandstärke 23 der Hohlwelle 22 vor. Zur Abstützung dieser Stufe 8 wird ein Stützelement 24 so im Innenraum 25 der Hohlwelle 22 positioniert, daß es der Stufe 8 – und somit der bezüglich des Reibschweißprozesses schwächsten Stelle der Hohlwelle 22 – gegenüberliegt. Das Stützelement 24 verhindert, daß die Hohlwelle 22 sich während des Reibschweißens im Bereich der Stufe 8 nach innen wölbt und stellt somit sicher, daß auch bei dünnwandigen Hohlwellen 22 die benötigten Reibkräfte zum Verschweißen der Stufen 8, 8' auf der Welle 3 und der Stege 5, 5' auf der Scheibe 1 aufgebracht werden können.

Fig. 2a zeigt ein Ausführungsbeispiel, in dem das Stützelement 24 als Kugel 26 ausgebildet ist, die vor dem Reibschweißen in den der Stufe 8 gegenüberliegenden Bereich 27 des Innenraums 25 der Hohlwelle 22 gepreßt wird. Der Außendurchmesser 28 der Kugel 26 ist hierbei dem Innendurchmesser 29 der Hohlwelle 22 angepaßt. Beim Reibschweißen des Stegs 5 mit der Stufe 8 entstehen durch die plastische Verformung der verhältnismäßig dünnwandigen Hohlwelle 8 ringförmige Wulste 30 in der Umgebung der eingepreßten Kugel 26, durch die nach dem Erkalten des Welle-Scheibe-Verbundstücks 4 ein fester, dichter Sitz der Kugel 26 im Innenraum 25 der Hohlwelle 22 bewirkt wird. Der Innenraum 25 der Hohlwelle 22 wird daher durch die Kugel 26 in zwei getrennte Innenbereiche 16 und 16' geteilt. Durch gebohrte Austrittsöffnungen 18 ist der links der Kugel 26 liegende Innenbereich 16' mit der Außenwand 14 der Hohlwelle 22 verbunden und bildet somit einen Medienkanal 21, der z. B. zur Zuführung von Schmier- oder Drucköl an Lager oder Hohlräume verwendet werden kann, die die Außenwand 14 der Hohlwelle 22 im Bereich der Austrittsöffnungen 18 mit (in Fig. 2a nicht dargestellten) Gegenstücken bildet. Der rechts der Kugel 26 liegende Innenbereich 16 ist durch die Kugel 26 gegenüber dem links liegenden Innenbereich 16' getrennt. Der ringförmige Hohlraum 13 stellt Teil eines weiteren Medienkanals 21' dar, der durch die Austrittsöffnung 20 mit der rechts der Scheibe 1 befindlichen Außenwand 14 der Hohlwelle 22 und durch die Einlaßöffnung 31 auf der Scheibe 1 mit dem links des Steges 5 befindlichen Außenbereich 32 der Scheibe 1 verbunden ist. Dieser Medienkanal 21' bewirkt somit eine axiale Überbrückung der Scheibe 1 im Inneren des Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks 4.

Alle zur Realisierung der Medienkanäle 21, 21' benötigten Einlaß- und Austrittsöffnungen 18, 20, 31 können vor dem Verschweißen auf der Scheibe 1 bzw. der Welle 3 angebracht werden, ohne daß dadurch beim Fügen auf eine genaue meridiale Zuordnung von Scheibe 1 und Welle 3 geachtet werden braucht: Da der Hohlraum 13 eine radialsymmetrische Ringform hat, ist es nämlich gleichgültig, an welcher meridialen Position gegenüber der Austrittsöffnung 20 auf der Welle 3 die Einlaßöffnung 31 auf der Scheibe 1 positioniert ist, da unabhängig von der gegenseitigen Positionierung von Welle 3 und Scheibe 1 immer ein durchgängiger Medienkanal 21' gebildet wird. Während dem Reibschweißvorgang kann – je nachdem, ob die Scheibe 1 gegenüber der Welle 3 rotiert wird oder umgekehrt – die Austrittsöffnung 20 auf der Welle 3 oder die Einlaßöffnung 31 auf der Scheibe 1 zur Zuleitung von Schutzgas verwendet werden.

In dem in Fig. 2b gezeigten Ausschnitt des Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks 4 ist das Stützelement 24 ein Zylinderstück 33 mit einem dem Innendurchmesser 29 der Hohlwelle 22 angepaßten Außendurchmesser 34, das vor dem Reibschweißen in den der Stufe 8 gegenüberliegenden Bereich 27 des Innenraums 25 der Hohlwelle 22 eingepreßt wird. Um im Bereich der Stufe 8 den gesamten Reibschweißbereich abzudecken, entspricht die Dicke des Zylinder-

derstücks 33 näherungsweise der Dicke des mit der Stufe 8 zu fügenden Stegs 5 auf der Scheibe 1. Die Außenwand 35 des Zylinderstücks 33 ist mit einer umlaufenden ringförmigen Nut 36 versehen, in die durch die plastische Verformung der Hohlwelle 22 während des Reibschweißprozesses Hohlwellen-Werkstoff eindringt und einen festen Sitz des Zylinderstücks 33 im Innenraum 25 der Hohlwelle 22 nach dem Abkühlen sicherstellt. Eine weitere Gewichtseinsparung kann erreicht werden, wenn das Zylinderstück 33 aus einem Leichtbau-Material, z. B. Aluminium, hergestellt ist.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Welle-Scheibe-Verbundwerkstück 4, bestehend aus einer Hohlwelle 22 und einer Scheibe 1. Durch den Innenraum 25 der Hohlwelle 22 ist eine rotierende Innenwelle 37 geführt, deren Außendurchmesser kleiner ist als der Innendurchmesser der Hohlwelle 22, so daß die Innenwelle 37 gegenüber der Hohlwelle 22 berührungsfrei rotieren kann. Analog zum Beispiel der Fig. 1b weist auch hier die Scheibe 1 zwei Stege 5, 5' auf, im Bereich derer die Scheibe 1 mit den Stufen 8, 8' der Welle 3 verbunden ist. Zwischen den Stegen 5, 5' weist die Scheibe eine ringförmige Aussparung 6 auf, durch die – nach dem Verschweißen von Welle 3 und Scheibe 1 – ein ringförmiger Hohlraum 13 zwischen Scheibe 1 und Außenwand 14 der Hohlwelle 22 gebildet wird. Das Welle-Scheibe-Verbundwerkstück 4 weist einen Medienkanal 21' auf, der analog zum Ausführungsbeispiel der Fig. 2a gestaltet ist und somit die Einlaßöffnung 31 auf der Scheibe 1, den ringförmigen Hohlraum 13 und die Austrittsöffnung 20 auf der Hohlwelle 3 umfaßt. Wird der Innenraum 25 der Hohlwelle 22 nicht zur Führung einer Innenwelle 37 benötigt, so kann der Innenraum 25 auch als weiterer Medienkanal 21 verwendet werden, durch den z. B. Schmieröl entlang der Hohlwelle 22 geführt bzw. verteilt wird.

Fig. 4 schließlich zeigt ein Welle-Scheibe-Verbundwerkstück 4 aus einer Welle 3 und einer Scheibe 1, wobei die hier dargestellte Scheibe 1' aus einem konischen Blechteller 38 und einem Stützrahmen 39 besteht. Der Stützrahmen 39 umfaßt einen rotationssymmetrischen scheibenförmigen Teller 40, von dem mehrere ringförmige Stützstege 41 näherungsweise in Axialrichtung abragen und durch Reibschweißen mit der ihnen gegenüberliegenden Rückwand 42 des Blechtellers 38 verbunden sind. Durch die Stützstege 41 entstehen zwischen der Rückwand 42 des Blechtellers 38 und dem Teller 40 des Stützrahmens 39 ringförmige Hohlräume 43, die eine erhebliche Gewichtseinsparung und Reduktion des Massenträgheitsmoments der hier dargestellten Scheibe 1' gegenüber den in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Scheiben 1 aus Vollmaterial darstellen. Zum Einsatz des Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks 4 in einem Getriebe besteht der Blechteller 38 aus einem hochfesten Material, das unempfindlich gegenüber abrasiven Kräften ist, z. B. aus einem Kohlenstoffstahl. Der Stützrahmen 39 mit den Stützstegen 41, an denen der Blechteller 38 in unterschiedlichen Abständen von der Rotationsachse radial umlaufend befestigt ist, verhindert eine Verformung des Blechtellers 38 unter den hohen auf ihn wirkenden Druck- und Schubkräften. Da durch Reibschweißen unterschiedliche Werkstoffe miteinander verbunden werden können, kann der Stützrahmen 39 zur weiteren Gewichtsersparnis aus einem Leichtbau-Werkstoff, z. B. Aluminium, gefertigt sein. Die so aus Blechteller 38 und Stützrahmen 39 gefügte Scheibe 1' weist in dem der Rotationsachse der Welle 3 zugewandten Bereich zwei ringförmige Stege 5, 5' auf, wobei der eine Steg 5 Teil des Stützrahmens 39 ist, während der andere Steg 5' durch den achsennahen Bereich des Blechtellers 38 gebildet ist. Zwischen den beiden Stegen 5, 5' liegt eine ringförmige Aussparung 6 vor. Die Welle 3 ist mit zwei Stufen 8, 8' versehen, mit denen

die Stege 5, 5' der Scheibe 1 – analog zu den oben beschriebenen Ausführungsbeispielen – durch Reibschweißen mit den Stufen 8, 8' der Welle 3 verbunden werden, wobei schräge Fügezonen 12 gebildet werden.

Während in den gezeigten Ausführungsbeispielen die Verbindung zwischen Welle 3 und Scheibe 1 durch die Verbindung zweier Stege 5, 5' mit zwei Stufen 8, 8' gebildet wird, so daß zwischen den Stegen 5, 5' und Stufen 8, 8' ein einziger ringförmiger Hohlraum 13 entsteht, können im All-gemeinfall die Welle 3 und die Scheibe 1 im Verbindungsbe-reich 7 noch weitere Steg-Stufe-Verbindungen aufweisen. Dadurch entstehen weitere ringförmige Hohlräume 13, die zwischen der Scheibe 1 und der Außenwand der Welle 3 lie-gen.

Patentansprüche

1. Welle-Scheibe-Verbundwerkstück

- bestehend aus einer metallischen Welle mit kreisförmigem Querschnitt, deren Außenwand in einem Verbindungsbereich mehrere Stufen aufweist, wobei der Durchmesser der Stufen sich in einer Richtung der Achse vergrößert,
- und einer im wesentlichen rotationssymmetrischen Scheibe mit einem Durchgangsloch im Bereich der Rotationsachse, das in Zusammenbau-lage von Scheibe und Welle den Verbindungsbe-reich der Welle in Axialrichtung überdeckt,
- wobei Welle und Scheibe durch Reibschweißen miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

- daß das Durchgangsloch (2) der Scheibe (1, 1') mehrere rotationssymmetrische Stege (5, 5') aufweist, deren Innendurchmesser (9, 9') vor dem Verschweißen von Welle (3) und Scheibe (1, 1') die Außendurchmesser (11, 11') der ihnen in Zu-sammenbaulage gegenüberliegenden Stufen (8, 8') auf der Welle (3) um einen Schweißüberlapp (10, 10') unterschreiten,
- und daß die Stege (5, 5') der Scheibe (1, 1') mit den Stufen (8, 8') der Welle (3) durch Reibschweißen verbunden sind, wodurch zwischen zwei be-nachbarten Stegen (5, 5') ein ringförmiger Hohl-raum (13) entsteht.

2. Verbundwerkstück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schweißüberlapp (10) zwischen 1 mm und 6 mm beträgt.

3. Verbundwerkstück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Welle (3) mit Austrittsöffnungen (20) und/oder Verbindungsbohrungen (19) und/oder die Scheibe (1, 1') mit Einlaßöffnungen (31) versehen ist, die in den ringförmigen Hohlraum (13) münden.

4. Verbundwerkstück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheibe (1') aus einem koni-schen Blechteller (38) und einem Stützrahmen (39) be-steht, wobei der Stützrahmen (29) mehrere ringför-mige, näherungsweise in Axialrichtung abragende Stützstege (41) aufweist, an welchen der Blechteller (38) befestigt ist.

5. Verbundwerkstück nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß Blechteller (38) und Stützrahmen (39) durch Reibschweißen verbunden sind.

6. Verbundwerkstück nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß Blechteller (38) und Stützkonstruk-tion (39) aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen.

7. Verbundwerkstück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Welle (3) eine Hohlwelle (22) ist.

8. Verbundwerkstück nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum (25) der Hohlwelle (22) im Verbindungsbereich (7) durch ein Stützelement (24) verschlossen ist.

9. Verbundwerkstück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Welle (3) aus Stahl besteht und im Verbindungsbereich (7) gehärtet ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Welle-Scheibe-Verbundwerkstücks,


- bestehend aus einer metallischen Welle mit kreisförmigem Querschnitt, deren Außenwand in einem in definierter axialer Position befindlichen Verbindungsbereich mit mehreren Stufen versehen wird, deren Durchmesser sich in einer Rich-tung der Achse vergrößert,
- und einer im wesentlichen rotationssymmetri-schen Scheibe mit einem Durchgangsloch im Be-reich der Rotationsachse,
- wobei die Scheibe durch Reibschweißen auf der Welle befestigt wird,

dadurch gekennzeichnet,

- daß die Scheibe (1, 1') im Bereich des Durch-gangslochs (2) mit mehreren rotationssymmetri-schen Stegen (5, 5') versehen wird, deren Innen-durchmesser (9, 9') die Außendurchmesser (11, 11') der ihnen im Verbindungsbereich (7) gegen-überliegenden Stufen (8, 8') auf der Welle (3) um einen Schweißüberlapp (10, 10') unterschreiten,
- und daß die Scheibe (1, 1') während der Ver-schweißung unter Deformation der Stege (5, 5') und der ihnen gegenüberliegenden Stufen (8, 8') in der definierten axialen Position auf der Welle (3) befestigt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-zeichnet, daß die Welle (3) und die Scheibe (1, 1') vor dem Verschweißen mit Einlaß- und/oder Austrittsöff-nungen (18, 20, 31) für Medienkanäle (21, 21') verse-hen wird, die in die Außenwand (14) der Welle (3) oder der Scheibe (1, 1') münden.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen






Fig. 1b




Fig. 1c




Fig. 1d




Fig. 2a




Fig. 2b




Fig. 3




Fig. 4

Friction-welded compound shaft-plate workpiece has plate through hole with rotation symmetrical bridges of inner dia. less than external dia. of shaft steps by weld overlap pre-welding

Patent number: DE19934855
Publication date: 2000-11-09
Inventor: BENDER JENS (DE); HENTRICH CORNELIUS (DE); KOELL JAN (DE); MAYER THEODOR (DE); PAASCH RUDOLF (DE); REINHARDT RUDOLF (DE); ZECHMANN HANS (DE)
Applicant: DAIMLER CHRYSLER AG (DE)
Classification:
- international: **B23K20/12; F16D1/068; B23K20/12; F16D1/06;** (IPC1-7): F16S5/00; B23K20/12
- european: B23K20/12M; F16D1/068
Application number: DE19991034855 19990724
Priority number(s): DE19991034855 19990724


Also published as:

WO0107200 (A1)
EP1198323 (A1)
US6660407 (B1)
EP1198323 (B1)

[Report a data error here](#)

Abstract of DE19934855

The workpiece has a circular metal shaft (3) whose outer wall has several steps of increasing dia. in a connection region, a rotationally symmetrical plate (1) with a through hole (2) near the rotation axis that covers the connection region when assembled, whereby the shaft and plate are joined by friction welding. The through hole has several rotation symmetrical bridges (5) whose internal dia. is less than the external dia. of the shaft steps (8) by a weld overlap before welding. An annular hollow vol. is left between the bridges and steps when they are joined by friction welding. An Independent claim is also included for a method of manufacturing a compound shaft-plate workpiece.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide